



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

SolvSeal UniQuickPrimer - грунтовка на спиртовой основе

Описание

SolvSeal UniQuickPrimer представляет собой импрегнирующий, быстро сохнущий грунт на основе искусственных материалов и спиртов для нанесения валиком или кистью. SolvSeal UniQuickPrimer подходит для большинства экзотических пород древесины и изолирует содержащиеся в этих породах вещества. Также изолируются остатки воска в щелях старых полов. SolvSeal UniQuickPrimer подходит ко всем содержащим растворители лакам нашей фирмы, а также почти ко всем водным лакам серии AquaSeal®. SolvSeal UniQuickPrimer сохраняет естественный тон древесины.

Сертификаты / Разрешения: Giscode: G2

ATFA: Compliant Product

Применение

SolvSeal UniQuickPrimer наносится равномерно в один слой валиком или кистью. При проблемных основах целесообразно работать аппликатором/кистью, чтобы добиваться более глубокого проникновения материала в древесину. При использовании на сильно впитывающих основах (например, бук) целесообразно наносить SolvSeal UniQuickPrimer 2 раза валиком.

Важно обеспечить особенно равномерное нанесение, чтобы избежать обесцвечивания.

Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха работа валиком/кистью примерно 45-60 минут на слой. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти.

Нанесение разрешенных водных лаков серии AquaSeal® осуществляется только после полного высыхания грунта; в противном случае возможны негативные визуальные эффекты. Оптимальное высыхание за ночь.

Продукт должен покрываться лаками не позднее, чем через 24 часов после его нанесения.

Расход

В зависимости от поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком/кистью: около 110 – 120 мл/м² или 8 – 10 м²/л

Для сильно впитывающих оснований возможен значительно более высокий расход.

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Ограничения по применению!

SolvSeal UniQuickPrimer не используется на полах с особо сильной нагрузкой, установленных на эластичных конструкциях (например, спортивные полы).

Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

