Продукт произведен в Германии!
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»
Рига, ул. А Чака 107 к2
Телефон: +371 67843844, 67843845
Моб.: +371 26177888
Факс: +371 67272792
Электронная почта: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

Avalon High Solid Ol – натуральное масло с воском

Описание: высококачественное, шелковисто - блестящее масло без растворителей. Водонепроницаемое, соответствует немецким стандартам DIN 68861, часть 1. Соответствует DIN 53160, проверено на реакцию пота и слюны на различных детских игрушках. Согласно DIN EN 71, часть 3, официально признан соответствующим для обработки игрушек.
Поро-откьрывающее масло с воском для глубокой пропитки древесины - паркета, дощатых полов и ОСП внутри помещений. **Тон:** бесцветный, белый, черный.
Состав: подсолнечное масло, льняное масло, карнаубский воск, отвар натуральных масел, карбонат цинка, изо-алифатические и бессвинцовые осушители.
Применение: масло наносится шпателем и однодисковой полировальной машиной с использованием коричневого пада/войлока. Не позднее чем через час поверхность следует отполировать полировальной машиной и коричневым падам/войлоком. После 6 часов высыхания, масло снова наносится и сразу же полностью втирается в древесину. После обработки, поверхность должна выглядеть гладкой, шелковисто-блестящей. Температура помещения и поверхности должна быть не ниже +10ºC.
Расход: в зависимости от породы древесины и ее впитывающей способности: на один слой, около 24-30 м²/1л, на второй слой, около 100 м²/1л. **Упаковка:** 0,25 л; 0,75 л; 2,5 л; 10 л; 30 л.
Время высыхания: при 23ºC и относительной влажности 50% время высыхания первого слоя около 6 часов, последующих слоев около 24 часов. Окончательная степень застывания (полная кристаллизация масла) достигается через 4 недели. При более высоких температурах соблюдайте более короткое время высыхания и быстрее полируйте поверхность. При более низких температурах и более высокой относительной влажности соблюдайте более длительное время высыхания.
Хранение: в прохладном и сухом месте. В оригинальной, плотно закрытой упаковке, не менее 5 лет. Перелейте неиспользованное масло в емкость меньшего размера для хранения.
Инструкции и рекомендации по технике безопасности: обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения продукта и во время высыхания.
Всегда следите за тем, чтобы инструменты и материалы хранились в герметичном металлическом контейнере, а затем утилизировались путем замачивания в воде и выностом в контейнер. Обезательно выбрасывайте все материалы (тряпки, пады, и др.) пропитание маслом Avalon, потому что существует риск самовозгорания из-за растительного масла в продукте.
Сам продукт не может самовозгораться. Натуральные продукты также следует хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию или водную среду.
Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой (максимальная влажность древесины 12%), впитывающей, чистой - без пыли и жира. Поверхность следует постепенно шлифовать до наждачной бумаги с зернистостью 120, но очень мягкие породы дерева, такие как береза, клен, сосна, бук, ель и т. д., следует постепенно шлифовать до наждачной бумаги с зернистостью 180.
Применение: хорошо перемешать перед нанесением. Обезжирьте поверхность и удалите старый масляный слой. В зависимости от поверхности, впитывающей способности и типа древесины, масло наносится в 1-2 тонких слоя с помощью шпателя и полировальной машины, за тем оставляется для впитывания и полируется коричневым падам/войлоком не позднее чем через 1 час. При необходимости, примерно через 6 часов нанесите еще один слой масла, сразу же полностью отполировав его по дереву с помощью полировальной машины и коричневого пада. Масло не следует наносить на полы с большими щелями, так как масло может просочиться в зазоры и израсходовать слишком много продукта. Не мойте поверхность водой как минимум первые 2 недели. При необходимости предпочитается уборка "по сухому" (щеткой).
Уход: молочком для пола Avalon и мыльным концентратом Avalon (см. технические инструкции к продуктам). На сильно нагруженные полы рекомендуется наносить воск 1-2 раза в год. **Очистка инструментов:** растворителем Avalon.

Дополнительная информация: эти технические инструкции действительны для информации и рекомендаций. После создания новой технической инструкции эта инструкция будет недействительна.