



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

Avalon Naturharz-Hartöl – натуральное масло

Описание: твердое масло с натуральной смолой для пропитки всех видов дерева и пробки внутри помещений. Особенно подходит для поверхностей с большой нагрузкой. Желтое, водоотталкивающее, глубоко пропитывающее масло для дерева. Поверхности с высокой впитывающей способностью становятся немного темнее. Качество соответствует немецким стандартам деревообработки.

Состав: быстросохнущие растительные масла, смола деревьев, изопарафин, бессвинцовые осушители. Материал не содержит эфирных масел.

Тон: прозрачный, бесцветный, слегка желтоватый. Без полировки поверхность шелковисто-блестящая.

Нанесение: кистью, валиком, распылением или погружением. Температура помещения и поверхности должна быть не ниже +15°C.

Расход: на один слой примерно 60-80 мл/м², соответственно примерно 12-17 м²/1л для сильно впитывающих поверхностей. Если продукта нанесено слишком много, его необходимо удалить, так как время высыхания будет значительно увеличено, а внешний вид поверхности испорчен.

Время высыхания: при 23°C и относительной влажности 50% время высыхания составляет около 6-8 часов. Время полного высыхания около 16-24 часов. Для сушки требуется хорошая вентиляция. Поэтому используйте вентилятор для циркуляции застоявшегося воздуха и предотвращения запаха. Полная кристаллизация продукта, примерно, через 4 недели.

Разбавление и очистка: используйте масло в неразбавленном виде. Инструменты следует очищать растворителем Avalon.

Упаковка: 0,75 л; 2,5 л; 10 л.

Хранение: хранить в прохладном, сухом месте. В оригинальной, плотно закрытой упаковке хранится не менее 5 лет.

Указания и рекомендации по технике безопасности: в сочетании с горючими материалами продукт может самовозгораться. Поэтому использованные тряпки, смоченные в масле, замочить, высушить и выбросить в контейнер. В процессе работы надевайте защитную маску/аспиратор. Натуральные продукты также следует хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию или водную среду. Тщательно перемешайте продукт перед использованием.

Инструкции по обработке

Подготовка основания: для получения оптимальных результатов соблюдайте технические характеристики всех используемых продуктов. Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли и жира. Отшлифуйте поверхность, в зависимости от обрабатываемой древесины, наждачной бумагой с зернистостью 100-180.

Обработка новых поверхностей: равномерная пропитка поверхности достигается правильным нанесением масла. Нанесите первый слой относительно обильно. Примерно через 20 минут распределите не впитавшееся масло равномерно по всей поверхности и нанесите еще один слой масла на сухие участки. Еще через 30 минут осторожно удалите масло, не впитавшееся в древесину, если таковое имеется. Затем дайте маслу высохнуть в течение 16-24 часов. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока покрытие не перестанет впитывать масло.

Восстановление поверхности: удалите старый слой масла и воска с помощью мыльного концентрата Avalon. После этого выполните те же действия, что и для обработки новой поверхности.

Инструкции по технике безопасности: хранить в недоступном для детей месте. Также необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при работе с материалами, содержащими небольшое количество вредных веществ.

