



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-mail: : info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

SolvSeal Uno - 2-komponentu poliuretāna laka

Apraksts: SolvSeal Uno ir šķīdinātāju bāzes, 2-komponentu laka, kuras sastāvā ir augstas kvalitātes, neapstrādāts poliuretāns. Laka paredzēta parketam un citām koka virsmām. SolvSeal Uno var tikt uzklāts divās kārtās, ja virsma pirms tam tiek gruntēta, vai trīs kārtās bez gruntēšanas. Kopā ar SolvSeal FK-Gelb, SolvSeal Uno laka var tikt uzklāta arī vienā kārtā, tā ir mūsu, tā saucamā, ātrā nobeiguma sistēma grīdai ar mērenu slodzi. Grīdas ar lielu slodzi ir jāapstrādā trīs kārtās. SolvSeal Uno laka nesatur formaldehīdu.



Sertifikāti, atļaujas: DD2.

Spīdums: Laka pieejama pusmatēta un spīdīga.

Lietošana: Laka ir klājama divās vai trīs biežās kārtās ar lakas rullīti. Standarta lakas kārtas biežums, klājot ar AquaSeal lakas rullīti, ir 100-120 ml uz 1 m². Lai palielinātu lakas kārtas biežumu no 170 ml līdz 300 ml uz 1 m², mēs iesakām izmantot mūsu SolvSeal Uno lakas rullīti. Dēļ lakas teicamās nodilumizturības, tiek klātas trīs lakas kārtas (respektīvi, 4 kārtas gadījumā, ja tiek apstrādāta ļoti absorbējoša virsma, piemēram, bērza vai dižskābārža koka virsma) grīdai ar intensīvu, līdz pat ar ļoti intensīvu slodzi. Laku kombinējot ar SolvSeal FK-Gelb ir iespējams klāt vienā kārtā. Kā parasti SolvSeal FK-Gelb ir uzklājams krusteniski ar špaktelļāpstiņu un pārļakojams ar laku (apmēram 170-300 ml / m²) apmēram 20-25 min pēc otrās špaktelēšanas kārtas. Uzreiz pirms lietošanas, SolvSeal Uno laka uzmanīgi jā sajauc ar SolvSeal Uno cietinātāju (attiecībā 1:1). Maisījums ir jāizlieto 2-3 h laikā.

Uzmanību: Pēdējai lakas kārtai izmantojiet svaigi sajauktu maisījumu. Eksotiskās koksnes, ar mazām porām vai ļoti elļainie koku veidi, būtu jāimpregnē 1 vai 2 kārtās ar atšķaidītu Uno laku (15-30%). Lai lakas kārtas labāk saliptu savā starpā, vajadzētu veikt starpslīpējumu. Laku neklāt, ja virsmas temperatūra ir zem +15°C. Lakas šķaidīšanai izmantojiet SolvSeal Universal Verdünnung

Žūšana: Normālā klimatā 23°C / 50% relatīvā gaisa mitruma: klājot ar lakas rullīti (apmēram, 120 ml / m²) apmēram 6-8 h; pielietojot vienas lakas kārtas sistēmu (apmēram 190 ml / m²) apmēram 8-12 h. Pēc pēdējās lakas kārtas pa grīdu var uzmanīgi staigāt, nogaidot 24 h žūšanas laiku. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka relatīvā gaisa mitruma vai biežākas lakas kārtas, žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Pēc pēdējās lakas kārtas, uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus vēl 8-10 dienas.

Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: 1 kārtā ar lakas rullīti / otu, apmēram, 110-140 ml uz 1 m², respektīvi, 7-9 m² ar 1 litru. Pielietojot vienas lakas kārtas sistēmu (ātrā nobeiguma sistēma), apmēram, 170-300 ml uz 1 m², respektīvi, 3-6 m² ar 1 litru.

Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā.

Lietošanas ierobežojumi: Dēļ poliuretāna produktu lielās malu salīmēšanās efekta, SolvSeal Uno nevajadzētu izmantot koka bruģim, dēļiem, peldošajām grīdām, plāksnīšu parketam, apsildāmām grīdām, kā arī ne cieši pielīmētam mozaīkas un dēlīšu parketam.

Iepakojums: 10 l.

Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem"; "Elļotās un lakotas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.

