



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

SolvSeal Uno - лак необработанного полиуретана на основе растворителя

Описание: SolvSeal Uno Siegel является двухкомпонентным лаком на растворителях, на основе полиуретанового сырья и предназначен для покрытия паркета и других деревянных поверхностей. Лак SolvSeal Uno Siegel может применяться как обычно, с грунтом в два слоя или без грунта в три слоя. Вместе с грунтовкой SolvSeal FK Gelb лак SolvSeal Uno Siegel может применяться и методом так называемой «быстрой лакировки» - наноситься в один слой.

Сертификаты / Разрешения Giscode: DD2

Степень глянца: полуматовый, глянцевый

Применение

SolvSeal Uno Siegel наносится валиком в 2 или 3 слоя. Для нормального слоя в 100-120 мл/м² можно использовать наш валик BergerTool-Rollen, для более насыщенных слоев в 170-300 мл/м² рекомендуется использовать наш валик BergerTool Uno Rolle. Вследствие очень высокой устойчивости к истиранию лак SolvSeal Uno Siegel в зависимости от особенностей основы на впитывание - при нанесении в 3 слоя (при необходимости в 4 слоя, например, сильно впитывающий буковый паркет) пригоден к использованию для помещений от «сильной» до «очень сильной» нагрузки.

В комбинации с грунтовкой SolvSeal FK Gelb лак SolvSeal Uno Siegel может применяться в один слой, методом «быстрой лакировки», в жилых помещениях со средней нагрузкой и является, в этом случае, рациональным, экономящим время методом. При таком методе SolvSeal FK Gelb наносится, как обычно, перекрестным образом и, примерно, через 20-25 минут после второго прохода шпателем лак SolvSeal Uno Siegel насыщенным слоем (примерно 170-300 мл/м²) наносится в один слой.

Непосредственно перед употреблением лак SolvSeal Uno Siegel хорошо смешивается с отвердителем SolvSeal Uno Siegel Härter в пропорции 1:1. Смесь пригодна к использованию в течение 2-3 часов. Внимание, для каждого слоя делать новую смесь.

Экзотические породы древесины, имеющее мелкопористую структуру или содержащие масло необходимо 1-2 раза импрегнировать разбавленным на 15-30% лаком SolvSeal Uno Siegel. Для получения оптимальной адгезии между слоями лака необходимо обязательно проводить шлифовку. Не работать при температуре ниже +15°C.

Разбавление и очищение валика осуществляется при помощи разбавителя SolvSeal Universal-Verdünnung.

Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха около 6-8 часов при обычной работе валиком (около 120 мл/м²) около 8-12 часов при работе в один слой (около 190 мл/м²).

После нанесения последнего слоя по полу можно осторожно ходить не ранее, чем через 24 часа. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход

В зависимости от поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком/кистью: около 110-140 мл/м² или 7-9 м²/л 1 «сытый» слой валиком при «быстрой лакировке»: около 170-300 мл/м² или 3-6 м²/л.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Ограничения по применению!

Вследствие сильного бокового склеивания полиуретановых продуктов лак SolvSeal Uno Siegel нельзя использовать на торцевом паркете, а также на массивной паркетной доске, на полах, установленных на эластичные конструкции, на индустриальном паркете, на теплых полах и на приклеенных эластичными клеями полах с массивным штучным паркетом и паркетной мозаикой.

Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листы и информация от ТКБ, BEB, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

