



Продукт произведен в Германии!
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»
Рига, ул. А Чака 107 к2
Телефон: +371 67843844, 67843845
Моб.: +371 26177888
Факс: +371 67272792
Электронная почта: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

AquaSeal SportMarking color (2K-PU) - маркирующая краска

Описание: AquaSeal® SportMarking Color краска для разметки представляет собой двухкомпонентную краску на водной и полиуретановой основе, доступную в различных оттенках. Краска подходит для разметки линий спортивных площадок путем смешивания с лаком AquaSeal 2K-PU Sport или AquaSeal GreenStar.

Сертификаты / Разрешения: Giscode: W3/DD+

Цветовые тона:

белый	RAL 9010	теннис:	5 банок
оранжевый	RAL 2004	гандбол:	7 банок
черный	RAL 9005	баскетбол:	5 банок
желтый	RAL 1007	гандбол:	7 банок
синий	RAL 5010	волейбол:	2 банки
красный	RAL 3000	гандбол:	7 банок
зеленый	RAL 6010	бадминтон:	2 банки

Предложения по расходу ориентируются на нормативы линий стандартного спортивного поля.

Применение: перед началом работы AquaSeal® SportMarking Color (краска для разметки) смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем AquaSeal® 2KPU Härter. После этого смесь готова к нанесению кистью или валиком в течение 2-х часов. Смешивать столько, сколько необходимо для работы! Хорошо зарекомендовала себя следующая технология проведения работ:

Линии разметки

Вариант 1 (на паркете)

- Грунтовка AquaSeal® FlexPrimer или AquaSeal® ExoBloc высыхание в течение ночи без промежуточной шлифовки
- Нанести 1-й слой валиком AquaSeal® 2KPU Sport или AquaSeal® GreenStar высыхание в течение ночи промежуточная шлифовка по норме
- Маркировка AquaSeal® SportMarking Color (краска для разметки) высыхание в течение ночи промежуточная шлифовка по норме (не шлифовать!)
- Нанести 2-й слой валиком AquaSeal® 2KPU Sport или AquaSeal® GreenStar

Вариант 2 (на эластичных напольных покрытиях)

- Общая чистка с помощью Brilliance ElasticCleaner Brilliance ElasticCleaner полное высыхание
- Маркировка AquaSeal® SportMarking Color (краска для разметки) высыхание в течение ночи
- Нанесение дальнейших слоёв валиком 1-2 слоя AquaSeal® ElasticStar



! Границы линий разметки проклеиваются подходящей клеящейся лентой, которая плотно приклеена по всей длине, чтобы избежать затекания под нее краски. Как правило, достаточно одного насыщенного слоя валиком или кистью, чтобы получить непрозрачную, покрывающую линию разметки.

Внимание: необходимо осторожно удалить клеящуюся ленту ещё до подсыхания краски для разметки, чтобы получить чистую границу линии.

Окрашивание площади прозрачное

Эта техника позволяет окрашивать, если имеются такие пожелания, целые площади (например, штрафные площадки). В зависимости от желаемой интенсивности окрашивания производится добавление краски для разметки от 1% до максимально 10%. Краска хорошо перемешивается с основным лаком AquaSeal® 2KPU Sport или AquaSeal® GreenStar. При нанесении валиком применяется следующая технология: Смешанный с краской лак наносится 2-3 раза до достижения желаемой интенсивности окрашивания. Необходимо проводить промежуточную шлифовку. Высыхание каждого слоя в течение 24 часов. Основное правило гласит: чем меньше добавлено краски в лак и чем большее количество слоёв нанесено – тем равномернее окрашивание. Рекомендуется при нанесении каждого последующего слоя лака смещать зоны от нахлестов валика.

Окрашивание площади непрозрачное

Полное, непрозрачное окрашивание площади лаком AquaSeal® 2KPU Sport или AquaSeal® GreenStar достигается тогда, когда в лак добавляется примерно 30- 40% краски AquaSeal® SportMarking Color. Хорошо перемешать. Окрашенный лак наносить валиком в 1-2 слоя. После каждого слоя проводится промежуточная шлифовка. Высыхание каждого слоя в течение 24 часов.

Специальные рекомендации!

Важно: следить за тем, чтобы не шлифовать окрашенные площади. Для последнего слоя всегда применяется неокрашенный лак AquaSeal® 2KPU Sport.

Внимание: всегда делать пробное окрашивание на конкретном объекте и согласовывать его с заказчиком. При нанесении бесцветного лака на тонированные площади собственный тон лака может дать нежелательные отклонения тона готовой площади.

Обращайте внимание на Листы технической информации для продуктов AquaSeal® 2KPU Sport, AquaSeal® GreenStar, Brilliance ElasticCleaner и AquaSeal® Elastic Star.

Высыхание: при 23°C/50% относительной влажности воздуха: подсыхание на ощупь через 1-2 часа можно наносить лак через 24 часа.

Расход: каждая банка около 9-12 м² или 120-150 л. метров линии; примерный расход на стандартное спортивное поле конкретного назначения см. Пункт 2.

Хранение и транспортировка: сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКБ, BEB, СТА и BVPPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.