



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

## BergerBond Primer P - грунтовка на полиуретановой основе

**Описание:** 1-компонентная грунтовка на основе высококачественного полиуретанового сырья. Не содержит воды и растворителей! Специально разработана для грунтовки под клея BergerBond P1, BergerBond P2S и BergerBond M1P/M1/M1X. Пригодна как для впитывающих, так и для не впитывающих основ.

Сертификаты / Разрешения: Giscode: RU1. Emicode: EC1

### Технические данные

Пригодность к дальнейшей работе через: 1-2 часа

Время вентиляции: не существует

Пригодность для теплых полов: да

При проблемах с наличием остаточной влаги (опасность капиллярного подъема) BergerBond Primer P может использоваться как замедлитель этого подъема до максимальной влажности основы в 4% СМ-измерения.

Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха).

Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!

**Особые примечания!** Не наносить BergerPrimer P при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года перед началом работ рекомендуется акклиматизировать клей и паркет до одинаковой температуры.

**Применение:** перед применением хорошо размешать BergerBond Primer P.

При нанесении грунтовки валиком (BergerTool Schaumstoffrolle - поролоновый валик) или кистью обращать внимание на равномерное нанесение. Избегать образования лужиц.

Если время высыхания грунтовки BergerBond Primer P не будет выдерживаться, то при нанесении паркетного клея будут образовываться пузырьки. В таком случае не будет необходимой адгезии!

При использовании в качестве замедлителя подъема влаги BergerBond Primer P наносится

в два, три слоя. Каждый слой наносится перекрестно с предыдущим. Каждый слой должен высохнуть и создать закрытую пленку, прежде чем будет наноситься следующий.

Последний слой должен быть отшлифован во влажном состоянии для достижения оптимального склеивания с последующими шпаклевками или клеями. При использовании под полиуретановыми или силановыми клеями шлифовка не требуется в течение 48 часов.

**Расход:** в качестве грунтовки примерно 100-130 г/м². В качестве влагозащитного барьера в зависимости от впитывающей способности подложки используется ок. 250-300 г/м² (в 2- 3 слоях).

**Основа:** должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено. При нанесении на проточные стяжки ангидритов требуется механическая предварительная обработка в соответствии с действующими стандартами или спецификациями производителя. Влагозащитные барьеры не должны наноситься на влагочувствительные субстраты, такие как гипсовые субстраты, сульфатные стяжки кальция или аналогичные субстраты.

**Хранение/ транспортировка:** сохраняется в течение минимум 9 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.

**Общие сведения!** Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и ВУРФ-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

